МКС 23.040.10

Изменение № 1 ГОСТ 32528-2013 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия

Раздел 2. Заменить ссылки:

«ГОСТ 3845 – 75 Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением» на «ГОСТ 3845 – 2017 Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидростатическим давлением»;

«ГОСТ 10692 – 80» на «ГОСТ 10692 – 2015»;

«ГОСТ 19281 – 89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия» на «ГОСТ 19281 – 2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия»;

«ГОСТ 31458 – 2012 Трубы стальные и изделия из труб. Документы о приемочном контроле» на «ГОСТ 31458 – 2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Документы о приемочном контроле».

Пункты 3.1, 5.1, 6.7 и 7.8. Заменить слово: «гидравлическим» на «гидростатическим» (11 раз).

Пункт 4.1. Исключить слова: «и масса 1 м»;

таблица 2. Заголовок граф. Заменить слова: «Масса 1 м» на «Масса 1 м**» (8 раз);

дополнить сноской – **:

«** Для справки».

Пункт 5.8. Пятый абзац. Исключить слова: «, заменяющими гидравлические испытания».

Пункт 6.1. Заменить слова: «документом о качестве» на «документом о приемочном контроле» (2 раза).

Пункт 6.2 дополнить абзацем:

«Допускается увеличивать размер партии до 400 шт. для труб наружным диаметром более 76 мм, если трубы изготовлены из стали одной плавки».

Пункт 7.6 изложить в новой редакции:

«7.6 Испытания на ударный изгиб проводят по ГОСТ 9454 на продольных образцах, если иное не согласовано при заказе. Величину ударной вязкости определяют как среднеарифметическое значение по результатам испытаний трех образцов, при этом на одном из образцов допускается снижение ударной вязкости на 30 % от нормы, указанной в заказе».

Пункт 7.13. Заменить слова: «, заменяющий гидравлические испытания» на «взамен гидростатических испытаний».