

МКС 23.040.10

Изменение № 1 ГОСТ 32528-2013 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия

Раздел 2. Заменить ссылки:

«ГОСТ 10692 – 80 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» на «ГОСТ 10692-2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;

«ГОСТ 19281 – 89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия» на «ГОСТ 19281-2014 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия»;

«ГОСТ 31458 – 2012 Трубы стальные и изделия из труб. Документы о приемочном контроле» на «ГОСТ 31458 – 2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Документы о приемочном контроле».

Пункт 6.2 дополнить абзацем:

«Допускается увеличивать размер партии до 400 шт. для труб наружным диаметром более 76 мм, если трубы изготовлены из стали одной плавки».

Пункт 7.6 изложить в новой редакции:

«7.6 Испытания на ударный изгиб проводят по ГОСТ 9454 на продольных образцах, если иное не согласовано при заказе. Величину ударной вязкости определяют как среднеарифметическое значение по результатам испытаний трех образцов, при этом на одном из образцов допускается снижение ударной вязкости на 30 % от нормы, указанной в заказе».