

**Изменение № 1 ГОСТ 3845–2017 Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидростатическим давлением**

**Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №            от            )**

**За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:  
[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]**

**Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\***

Раздел 1. Второе предложение. Исключить слово: «неподвижной».

Раздел 4. Перечисление а). Заменить слова: «с отношением S/D» на «с отношением толщины стенки к наружному диаметру (S/D)».

Пункт 6.1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Испытания труб круглого сечения, кроме чугунных, проводят при испытательном давлении, рассчитанном по формулам (1) – (6) с округлением полученного значения до первого десятичного знака, если в нормативной документации на трубы не установлено иное»;

дополнить новыми абзацами (после второго абзаца):

«Испытания труб на оборудовании различной конструкции с осевым подпором могут быть проведены при испытательном давлении, уменьшенном с учетом осевого подпора в соответствии с документацией изготовителя труб.

Если для нарезных труб расчетное испытательное давление более 69,0 МПа, то испытания проводят при 69,0 МПа, если в нормативной документации на трубы не установлено иное»;

третий абзац: слова «в нормативной или технической документации» заменить на «нормативной документации» и далее по тексту.

Раздел 7. Заголовок изложить в новой редакции: «7 Проведение испытаний»;

первое предложение. Заменить слова: «Испытания выполняют в следующей последовательности:» на «При проведении испытаний выполняют следующие действия:»;

последнее перечисление исключить.

Раздел 8. Заголовок изложить в новой редакции: «8 Обработка и оформление результатов испытаний»;

пункт 8.2. изложить в новой редакции

«8.2 Результат испытания должен быть задокументирован на любом носителе информации, в любой форме, в том числе в форме диаграммы.

Дополнить пунктом 8.3:

«8.3 Сведения о проведенном испытании должны содержать, как минимум:

- дату проведения испытания;
- обозначение настоящего стандарта;
- размер и материал трубы;
- нормативный документ на трубы;
- установленное испытательное давление;
- время выдержки при установленном испытательном давлении;
- результат испытания: «уд.» или «неуд.».